ADHESIVO FLEX – TABIQUES

FLEXIBLE PROFESIONAL EN POLVO

DESCRIPCIÓN

ADHESIVO EN POLVO FLEXIBLE PARA TODO TIPO DE SUSTRATOS, ALTA ADHERENCIA SOBRE TABIQUES TALES COMO: YESO-CARTÓN, FIBROCEMENTO, AGLOMERADOS, MADERAS, HORMIGONES TANTO EN MUROS Y PISOS. POR SU CALIDAD DE IMPERMEABILIDAD Y ELASTICIDAD, SE RECOMIENDA INCLUSO PARA PISOS CALEFACCIONADOS Y SUSTRATOS A LA INTERPERIE.

PROPIEDADES

NO TÓXICO, PERMITE AL USUARIO USAR EL ADHESIVO SIN RIESGOS PARA LA SALUD. EVITA EL DESPRENDIMIENTO DEL REVESTIMIENTO.

- PERMITE CORRECCIONES DURANTE SU COLOCACIÓN.
- EXCELENTE ADHESIÓN INICIAL, LOS REVESTIMIENTOS NO SE DESLIZAN (SE RECOMIENDA EL USO DE SEPARADORES).
- FÁCIL MANEJO EN LA INSTALACIÓN.
- ADHESIVO NO INFLAMABLE.
- UTILIZAR LLANA DE 6 A 8mm EN REVESTIMIENTOS TAMAÑO MEDIO Y DE 10 A 12mm EN FORMATOS GRANDES, PRODUCIENDO CORDONES HORIZONTALES, QUE AL PRESIONAR EL REVESTIMIENTO SE ESPARCE EN FORMA UNIFORME SOBRE LOS SUSTRATOS, RESULTANDO MÁXIMA ADHERENCIA DEL REVESTIMIENTO Y LA BASE.

USOS

FORMULADO ESPECIALMENTE PARA LA INSTALACIÓN DE DIVERSOS REVESTIMIENTOS, COMO CERÁMICAS, PORCELANATOS, MOSAICOS, PIEDRA PIZARRA, ENCHAPES, MÁRMOL, GRANITOS ENTRE OTROS.

CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS

ASPECTO	:	POLVO
COLOR	:	GRIS CLARO
TIEMPO ABIERTO	:	25 A 30. A 20ºC
MAXIMA ADHESIÓN	:	DESPUES DE 48 HRS.
ESTABILIDAD A T°C	:	HASTA 80ºC UNA VEZ FRAGUADO.

ADHESIVO CUMPLE LA NORMA DIN 18156/80

CUADRO ENSAYOS

ADHESIÓN POR TRACCIÓN DIRECTA.
FORMACIÓN DE PIEL.
DEFORMACIÓN PLÁSTICA.
DESLIZAMIENTO.
TIEMPO DE CORRECCIÓN.

DEFORMABILIDAD:

A) EN AMBIENTE SECO
B) ENVEJECIDO

CONSUMO PROMEDIO

3.5 A 4.5 KG/M2 CON LLANA DENTADA DE 8MM., DEPENDIENDO DEL ESTADO DE LA SUPERFICIE.

MODO DE EMPLEO

*HOMOGENIZAR EL ADHESIVO ANTES DE USARLO, CON PROPORCION DE 25% A 28% DE AGUA POR SACO.
*LA SUPERFICIE DEBE ESTAR LIMPIA, SECA, LIBRE DE POLVO Y GRASA, LOS TABIQUES DEBEN ESTAR BIEN ANCLADOS Y FIRMES.
*APLIQUE EL ADHESIVO CON LLANA DENTADA SOBRE LA BASE A CUBRIR, CON MOVIMIENTOS VERTICALES Y HORIZONTALES PLASMÁNDOLA TOTALMENTE
*PRESIONE EL REVESTIMIENTO SOBRE EL ADHESIVO APLICADO EN LA SUPERFICIE, PERMITIENDO ASI SU TOTAL CONTACTO.
*EXCELENTE TACK INICIAL, PERMITE CORREGIR DURANTE EL PROCESO, UTILIZANDO SEPARADORES PLÁSTICOS.
*NO FRAGUAR LOS REVESTIMIENTOS ANTES DE 48 HRS. DE APLICADO EL PRODUCTO.

ENVASES: SACOS 25 KGS.

ALMACENAMIENTO Y CONSERVACIÓN:

06 MESES EN SU ENVASE ORIGINAL CERRADO Y EN AMBIENTE FRESCO Y SECO, A TEMPERATURA ENTRE LOS 5 Y 24°C.

RECOMENDACIONES UTILES

*NO MOJAR EL REVESTIMIENTO PREVIAMENTE. SI ESTE PRESENTA ACEITES O POLVILLOS SE DEBE LIMPIAR Y SECAR PROLIJAMENTE.

ADHESIVO PROFESIONAL DE ÚLTIMA GENERACIÓN, ÚNICO EN SU TIPO QUE CUMPLE LA DOBLE FUNCIÓN DE FLEXIBILIDAD EN HORMIGONES Y TABIQUES DE TODO TIPO. DESARROLLADO CON LAS MÁS EXIGENTES NORMAS PARA ESTE TIPO DE ADHESIVOS.

PARA MAYOR INFORMACIÓN VISITE WWW.ADIKROM.CL
O CONTÁCTENOS VÍA E-MAIL: VENTAS@ADIKROM.CL
MESA CENTRAL: 56 2 9337516